Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:24

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/boll-szpachlowka-uniwersalna-750g-szpachla-p-1972.html



BOLL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 750G SZPACHLA

Cena	**21,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BOLL 2002 SZPACHL. UNI. 750G**
Kod producenta	**BOLL 2002 SZPACHL. UNI. 750G**
Kod EAN	**5907588403856**

Opis produktu

BOLL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 750 G

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków. Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego. Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchni.

Sposób użycia:

- Dokładnie przeszlifować
- oczyścić i odtłuścić
- osuszyć miejsca które mają być pokryte szpachlówką.
- Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
- Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20oC.
- Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20oC.
- Szlifowanie wstępne: P80-P120
- Szlifowanie wykańczające: P120-P240

UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

Stosowane podłoża:

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe

Właściwości fizyczne:

- **zapach:** charakterystyczny
- **gęstość przy 20oC:** 179 – 183 g/cm3
- **temperatura wrzenia:** 130-150 oC
- **temperatura zapłonu** (dla styrenu): 32oC
- **temperatura samozapłonu:** 490 oC
- **Kolor**: jasno żółty.

- **górna granica wybuchowości** (dla styrenu): 61 % obj.
- **dolna granica wybuchowości** (dla styrenu): 11 % obj.
- **rozpuszczalność w wodzie**: bardzo słaba
- **lepkość**: 360 000 – 420 000 mPas
- **zawartość LZO**: 206 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.